



T O N N E L L E R I E  
D E F R A N C E

## Blend Fermentation Oenovia by evOAK (Granulats small 2mm)

<b>MARQUE</b>	evOAK
<b>GRANULOMETRIE</b>	Granulats, 2mm de granulométrie moyenne
<b>TYPE DE BOIS</b>	Assemblage Chêne Français: Quercus Petraea & Chêne Américain : Quercus Alba
<b>ORIGINE</b>	France

### **MERRANDERIE (Merrain International)**

Certification PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) –  
N° de certificate: CTIB-TCHN365/1 – N° Licence: PEFC/10-31-843  
Stockage des grumes sur parc en fonction de leurs origines  
Débit des grumes pour la fabrication de merrains et de fonds  
Les pièces non-conformes pour la fabrication de merrains et/ou de fonds  
sont utilisés pour la production de produits connexes - ces produits  
connexes sont triés selon un cahier des charges spécifiques (WAMI 7-4-  
019)  
Etiquetage des palettes de produits connexes dès la sortie de production  
(système de code barre)  
Stockage sur parc  
Séchage à l'air libre pendant une durée de 24 mois

### **PRODUCTION (Tonnellerie de France)**

Certification PEFC – N° de certificat: CTIB-TCHN365/2 – N° Licence:  
PEFC/10-31-843  
Passage des produits connexes en séchoir  
Température minimum: 97 degrés F / 36 degrés C  
Température maximum: 125 degrés F / 52 degrés C  
Temps de passage en étuve: 6 jours  
Température interne du bois dépasse 104 degrés F / 40 degrés C  
Humidité maximum requise après séchage: 14%

### **BROYEUR**

Passage des produits connexes dans un broyeur à couteaux comportant  
différentes grilles. Tamisage successif permettant l'obtention des granulats  
Small, 2mm

### **TOASTAGE**

Insertion des granulats dans un four à convection (rotation permanente des  
copeaux)  
Température minimum du bois: 365 degrés F / 185 degrés C  
Durée minimum: 30 minutes  
Humidité maximum après toastage : 6%

### **CONDITIONNEMENT**

Conditionnement des granulats en infusettes de 6 kg  
Conditionnement dans des sacs (3 infusettes par sac)  
Etiquetage des sacs (étiquette collée en bas du sac)  
Conditionnement des sacs dans des caisses en cartons  
Etiquetage des cartons (2 étiquettes par cartons)  
Utilisation de palettes traitées NIMP15

### **CHARGEMENT**

Chargement dans des semis



URS CERTIFICATE NO. 25139

80 Rue des Prussiens  
BP 1  
Monthureux Sur Saone 88410  
France  
Tel: (+33) 329 09 91 77  
Fax: (+33) 329 09 91 78  
[www.mi-tdf.fr](http://www.mi-tdf.fr)